Kingdom of Thailand

☞ EDICT OF GOVERNMENT ☜

In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that govern them.

TCPS 378-2547 (2004) (Thai): HANDWOVEN RUG

BLANK PAGE

BRUTUM FULMEN
IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT
PROTECTED BY COPYRIGHT

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
พรมทอมือ

๑. ขอบข่าย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะพรมทอมือที่ทอด้วยกี่ทอมือ โดยใช้เส้นด้ายหรือเชือกที่ทำจากเส้นด้ายฝ้าย เส้นด้ายใยประดิษฐ์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมกัน

๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

๒.๑ พรมทอมือ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทอโดยใช้เส้นด้ายฝ้ายหรือเส้นด้ายใยประดิษฐ์เป็นเส้นด้ายยืน และมีเส้นด้ายหรือเชือก ที่ทำจากฝ้ายหรือใยประดิษฐ์ เป็นเส้นด้ายพุ่ง อาจทอเป็นลวดลายต่าง ๆ มีความหนาตั้งแต่ ๐.๕ เซนติเมตร ขึ้นไป

๒.๒ เส้นด้ายฝ้ายหรือเชือกฝ้าย หมายถึง เส้นด้ายหรือเชือกที่ได้จากปุยฝ้าย

๒.๓ เส้นด้ายใยประดิษฐ์หรือเชือกใยประดิษฐ์ หมายถึง เส้นด้ายหรือเชือกที่ได้จากการสังเคราะห์

๓. คุณลักษณะที่ต้องการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป

ต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย สวยงาม มีความหนาที่เหมาะสม สม่ำเสมอกันตลอดทั้งผืน มีผิวสัมผัสนุ่มมือ และต้องไม่ปรากฏข้อบกพร่องให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น ความหนาบางของผืนพรมไม่สม่ำเสมอ สีของผืนพรมไม่สม่ำเสมอ มีเส้นด้ายขาดหรือหลุดออกมาจากผืนผ้า มีรอยขาด รอยแยก หรือรอยเปื้อน ส่วนข้อบกพร่องอื่น ๆ อันเกิดจากกรรมวิธีการทอด้วยมือต้องมีน้อยที่สุดและเป็นที่ยอมรับได้

เมื่อตรวจสอบตามข้อ ๗.๑ แล้ว ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบแต่ละคนต้องไม่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งไม่ผ่าน

๓.๒ ชนิดเส้นด้ายที่ใช้ทอ

ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ในฉลาก

๓.๓ ความกว้างและความยาว

ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย แต่ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

๓.๔ ความหนา

ต้องไม่น้อยกว่า ๐.๕ เซนติเมตร

๓.๕ สี

ต้องไม่ปรากฏรอยของเส้นด้ายหรือเชือก หรือส่วนของพรมสีใดสีหนึ่ง ติดสีจากเส้นด้ายหรือเชือกอื่นที่อยู่ติดกันเนื่องมาจากสีตกหรือสีซึมเข้ามาผสมกันจนเกิดเป็นอีกสีหนึ่งอย่างชัดเจน

๔. การบรรจุ

๔.๑ หากมีการบรรจุให้บรรจุพรมทอมือในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง เรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพรมทอมือได้

๕. เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุพรมทอมือทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(๑) ชื่อผลิตภัณฑ์

(๒) ชนิดเส้นด้ายที่ใช้ทอ

(๓) ความกว้างและความยาว

(๔) ข้อแนะนำในการดูแลรักษา

(๕) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

๖. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

๖.๑ รุ่น ในที่นี้ หมายถึง พรมทอมือที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๖.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

๖.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบความกว้างและความยาว ความหนา การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๓ ข้อ ๓.๔ ข้อ ๔. และข้อ ๕. จึงจะถือว่าพรมทอมือรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป ชนิดเส้นด้ายที่ใช้ทอ และสี ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ ๖.๒.๑ แล้ว จำนวน ๕ ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๕ จึงจะถือว่าพรมทอมือรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๖.๓ เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างพรมทอมือต้องเป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ และข้อ ๖.๒.๒ ทุกข้อ จึงจะถือว่าพรมทอมือรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๗. การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป

ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบพรมทอมือ อย่างน้อย ๓ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจโดยอิสระ ผลการตรวจสอบให้ตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้น

๗.๒ การทดสอบชนิดเส้นด้ายที่ใช้ทอ

ให้แยกเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่งออกจากกัน แล้วนำไปเผาด้วยเปลวไฟ

๗.๒.๑ เส้นด้ายฝ้าย เมื่อนำไปเผาจะปรากฏผลดังนี้

(๑) เมื่อนำเส้นด้ายฝ้ายเข้าใกล้เปลวไฟ เส้นด้ายจะไม่หดหนีไฟ

(๒) เมื่อใส่เส้นด้ายฝ้ายเข้าในเปลวไฟ เส้นด้ายจะลุกติดไฟและลุกอย่างช้า ๆ

(๓) เปลวไฟมีสีเหลือง

(๔) เมื่อนำเส้นด้ายฝ้ายออกจากเปลวไฟ ไฟยังคงลุกอย่างต่อเนื่อง

(๕) เถ้ามีสีขาวถึงเทา

(๖) กลิ่นคล้ายกระดาษไหม้ไฟ

(๗) ปุยของเถ้าเบา ถ้าเป่าจะฟุ้งกระจาย

๗.๒.๒ เส้นด้ายใยประดิษฐ์ เมื่อนำไปเผาไฟจะปรากฏผลดังนี้

(๑) เมื่อนำเส้นด้ายใยประดิษฐ์เข้าใกล้เปลวไฟเส้นด้ายจะหดหนีไฟ

(๒) เมื่อใส่เส้นด้ายใยประดิษฐ์เข้าในเปลวไฟ เส้นด้ายจะลุกติดไฟได้รวดเร็วกว่าเส้นด้ายฝ้าย

(๓) เปลวไฟมีสีเหลือง

(๔) เมื่อนำเส้นด้ายใยประดิษฐ์ออกจากเปลวไฟ ไฟยังคงลุกอย่างต่อเนื่อง

(๕) เถ้ามีสีน้ำตาลถึงน้ำตาลไหม้

(๖) กลิ่นเป็นสารเคมี

(๗) เถ้าแข็งบีบไม่แตก

๗.๓ การทดสอบความกว้างและความยาวและความหนา

ให้ใช้เครื่องวัดที่เหมาะสม

๗.๔ การทดสอบสี

นำตัวอย่างพรมทอมือแช่ในน้ำเปล่า ประมาณ ๑๕ นาที ที่อุณหภูมิห้อง แล้วนำขึ้นมาตรวจพินิจ

๗.๕ การทดสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก

ให้ตรวจพินิจ